

GREENLIGHT 59



Greenlight 59 è un prodotto pronto all'uso per la realizzazione di sottofondi ad abbattimento termico con elevata performance anche acustica.

IL PRODOTTO

Greenlight 59 è un prodotto composto da una miscela di inerti a base polimerica, confezionato in big bag o in bisacco, sacco a due scomparti, dove vengono separati la parte Greenlight 59 dalla parte cemento.

VANTAGGI

Idoneo per l'applicazione manuale o pompato anche tipo turbosol. Praticità di trasporto grazie a soluzioni in big bag o in bisacco. Conforme ai CAM, non percolante, Isolamento termo-acustico. Materiale conforme alla norma UNI 10667-14 R-PMIX-CEM.

VOCE DI CAPITOLATO

Sottofondo per massetto alleggerito con ottime qualità d'isolamento termo-acustico, realizzato con miscela di tipo Greenlight 59 a base di granulato sintetico calibrato, preparato con dosaggio di cemento ed acqua nelle proporzioni di 150 kg/m³, steso, battuto, spianato e liscio con spessore minimo di 5 cm.

CARATTERISTICHE PRODOTTO SFUSO

Massa volumetrica	550	Kg/m ³
Diametro Massimo	6	mm
% Riciclato	99	%
Resa	96 - 92	%



GREENLIGHT59

Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti

GIFEMA Srl
 RII-PRC05970-25

≥ 90%	A+	A+
≥ 60% - 90%	A	
≥ 30% - 60%	B	
< 30%	C	

99%

tipologia materiale riciclato: Plastiche

Elaborazioni a cura di ReMade (dati non oggetto di certificazione)

riduzione dei consumi energetici dal riciclo [kWh/kg]	15,13
riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo [kg CO ₂ eq/kg]	1,29

altre certificazioni ambientali

www.remadeinitaly.it

SCHEDA TECNICA SOTTOFONDO FINITO

CARATTERISTICHE	VALORI	UM	NORMA	N° RAPPORTO PROVA
Massa volumetrica	667,6	Kg/m ³	-	008-2021-TRM
Resistenza a compressione	1,9	N/mm ²	-	Rdp211006.10
Resistenza alla flessione	1,3	N/mm ²	UNI EN 196-1	Rdp211006.10
Prova di Comprimità	0,81	CP2	UNI EN 12431	001-2024-COM
Conduttività termica	0,059	W/mK	UNI EN 12664:2002	003\2023 TRM
Resistenza termica specifica	1,5620	m ² K/W	UNI EN 12664:2002	003\2023 TRM
Rigidità dinamica apparente	14	MN/m ³	UNI EN 29052:1993	012-2021-RIG
Isolamento acustico	13	dB	EN ISO 10140-3:2021	0074\DC\ACU\21_3
Resistenza al Fuoco	BFL-S1	Classe	UNI EN 13501-1:2019	21-5089-00-00-2022
Marchatura CE			UNI EN 13813 CT-C7-F1	

MISCELA CAMPIONE

Cemento 32.5	150	Kg/m ³
Acqua	150	l/m ³
Greenlight59	550	Kg/m ³

La miscela campione fa riferimento alle dosi utilizzate per ottenere i risultati con spessore 5 cm riportati nelle caratteristiche della scheda tecnica.

GREENLIGHT 59



CAMPI DI APPLICAZIONE

Riempimenti alleggeriti, sottofondo da riempimento, isolamento termico e acustico, adatto per coperture piane ed inclinate atto a ricevere manto impermeabilizzante (guaina)*.

Utilizzabile per la copertura impianti.

Adatto all'incollaggio dei sistemi radianti (non in adesione) per i sistemi a bassi spessori. (Per i sistemi a basso spessore in adesione vedi Greenmix).

CONFEZIONI E STOCCAGGIO

Il materiale è disponibile in big bag da 2,3 m³ circa o in bisacco.

Evitare l'esposizione ai raggi solari, non esporre il materiale a temperature elevate.

Conservare il materiale in un luogo asciutto e protetto.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Versare in un miscelatore planetario, betoniera a bicchiere, maltiera, pompa trasportatrice di massetti o impianto automatizzato sabbia/cemento il quantitativo di **Greenlight 59** in base al volume di carico delle botti e aggiungere cemento e acqua come da miscela campione. Miscelare fino ad ottenere consistenza umida e non fluida, fino a quando l'impasto sarà amalgamato e gettare o pompare sul supporto da riempire.

COME REALIZZARE L'INTERVENTO

Il fondo di posa deve essere consistente, pulito ed esente da polvere e detriti di ogni genere.

Non necessita di fascetta perimetrale.

Per avere un isolamento acustico migliore coprire gli impianti con lo stesso materiale.

Non necessita dell'ancoraggio.

Per ogni 550 kg di **Greenlight 59** aggiungere 150 litri di acqua e 150 kg di cemento, miscelarlo con planetaria o simili per circa 1 min e stendere sul piano da riempire.

Miscelare fin quando l'impasto sarà amalgamato e gettare o pompare sul supporto da riempire.

AVVERTENZE

- Non aggiungere altra acqua a Greenlight 59 già impastato.
- Non bagnare lo strato di Greenlight 59 dopo la posa.
- Proteggere dopo la posa esterna dagli elementi atmosferici.
- Tempo di asciugatura variabile a seconda delle condizioni ambientali.
- Non adatto all'incollaggio diretto di pavimenti (occorre massetto di finitura).
- Spessore minimo 5 cm e almeno 2 cm sopra gli impianti.
- Non utilizzare in ambienti già coibentati.
- In presenza di divisori in cartongesso la posa del prodotto **Greenlight 59** necessita di una bandella a L perimetrale prima della stesura.
- Il sottofondo **Greenlight 59** sostituisce sia i classici alleggeriti che i materassini acustici, la stratigrafia corretta per far lavorare acusticamente il sistema (massa solaio, molla **Greenlight 59**, massa strato ripartitore di carico) deve essere incapsulato* mediante l'utilizzo del nostro prodotto **fixative** oppure utilizzando una barriera al vapore, sormontata, nastrata e risvoltata con successiva posa di un massetto di qualsiasi tipo.



La presente scheda tecnica non costituisce specifica i dati riportati sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dell'uso del prodotto stesso. I prodotti sono destinati al solo uso professionale.

Greenedit è un marchio di GIFEMA S.R.L. Via Aurelia, 85B 35010 Loreggia (PD)